

22-PT 9051M

Série 22 preto rally mate

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	ProClass - Serie 22 cor pronta a aplicar.
Propriedades:	Excelente acabamento Preto mate
Observações:	Misture apenas com o endurecedor ProClass P-H-430 e o diluente ProClass P-R-120. Com superfícies mate não é possível •remover inclusões de poeira por polimento, porque o polimento altera o nível de brilho. Portanto, é muito importante trabalhar com cuidado durante a limpeza e aplicação. •desbater o 22-PT 9051M porque a espessura do filme na área de desbatido varia, o que muda o nível de brilho. Portanto, sempre aplique o 22-PT 9051M em todo o painel.

		2:1+10 %		
	Relação de mistura	100 % por vol.	22-PT 9051M	
	Endurecedor	50 % por vol.	P-H-430 Endurecedor ProClass, medio	
	Diluyente	10 % por vol.	P-R-120 Diluyente ProClass, medio	
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 20-22 s	Tempo de vida a 20 °C	2 h

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.



2004/42/IIIB(e)(840)700: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 700 g/l.




Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

22-PT 9051M

Série 22 preto rally mate

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:		 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2	2
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4	1,3
Número de demãos		2	
Evaporação a 20°C	min	``Flash off`` Deixe ficar mate após cada demão e antes de estufar. Após a primeira demão, deixe evaporar por 10 a 15 min, após a segunda demão por 15-20 min. Não evaporar por mais de 25 minutos após cada demão.	
Espessura da película:	µm	50-70	

	Secagem a 20 °C	8 h
	Secagem a 60 °C	30 min
	Infravermelhos (onda curta)	8 min

Observações

As superfícies mate não podem ser polidas para remover as inclusões de lixos.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 700 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.