

A-T-20

Verniz Eco Balance Serie 22



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	AraClass - Eco Balance Linha 22 Verniz de Mistura
Propriedades:	Verniz Eco Eficiente - universal. Para todas as cores sólidas.
Observações:	Selecione o endurecedor AraClass e o diluente AraClass de acordo com a temperatura ambiente e o tamanho do objeto a ser pintado. Não use bases de mistura sozinhas, mas sempre com Eco Balance Linha 22 e A-T-20 verniz de mistura.

		3:1:1		
	Relação de mistura	100 % por vol.	A-T-20 (de acordo com a fórmula de mistura)	
	Endurecedor	33 % por vol.	A-H-410, -H-430, -H-440 Endurecedor Eco Balance	
	Diluyente	33 % por vol.	A-R-110, -R-120, -R-130 Diluyente Eco Balance	
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 18-22 s	Tempo de vida a 20 °C	2 h

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

A-T-20

Verniz Eco Balance Serie 22

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4
Número de demãos		2
Evaporação a 20°C	min	Aproximadamente. 5 minutos após cada demão.
Espessura da película:	µm	50-70
Instruções de pintura	Alternativamente: 1 ½ demãos (sem evaporação entre demãos).	

Secagem a 20 °C

8 h

Secagem a 60 °C

30 min

Infravermelhos
(onda curta)

8 min

Observações

Os tempos de secagem podem ser influenciados pela seleção do endurecedor, diluente e aplicação.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2021

Página 2 de 2