









Glasurit® HS Vedante transparente

G / F

- Aplicação:** Promotor de aderência (reparação de pintura e rotulagem), vedante (retoques de betume, cobertura de riscos de lixagem)
- Propriedades:** Não é necessário lixar antes da aplicação de esmalte ou fundo; uso eficaz, aplicação segura; não se vê o excesso de aplicação no rebordo da porta porque se trata de um primário aparelho transparente
- Observações:**
- Se misturado com 522-10 Aditivo para plástico, o produto pode ser utilizado em todos os substratos de plástico normalmente utilizados na indústria automóvel.
 - Limpar com 352-50 para rotulagem.
 - O 285-0 não se introduz por baixo da película de rotulagem.
 - Escolher o endurecedor e o diluente de acordo com a temperatura ambiente e o tamanho do objecto a ser pintado.

	Aplicação	Primário de aderência	
	Sistema de pintura		
	Rendimento	378 m ² /l a 1 µm	
	Relação de mistura	3 : 1 : 1 100% por vol. 285-0	
	Endurecedor	33% por vol. 929-56, 55	
	Diluyente	33% por vol. 352-91, -50, -216 352-30, -10, -40	
	Tempo de vida a 20° C	3 horas	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	14-18 s	
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar 0,7 bar en la boquilla	Pistola de gravedad convencional: 1,3 -1,4 mm 2,0 bar
	Número de demãos	1 - 2	
	Espessura da película	20 – 30 µm	
	Evaporação a 20°C	15 - 20 min.	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c II)(540)525: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cII) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 525 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

