









Glasurit® HS Aparelho sem lixagem, preto

G / F

- Aplicação:** Aparelho húmido sobre húmido para reparações económicas
- Propriedades:** Sem lixagem e sem tempo de secagem; aplicação muito segura; bom acabamento, boa resistência à acção dos agentes atmosféricos.
A ser usado em todas as relações de mistura com o aparelho sem lixagem branco 285-38 para obtenção de diversos tons de cinzento.
- Observações:**
- Antes de aplicar o aparelho: lixar finamente as zonas betumadas e a pintura antiga com P280-320 (em seco). Utilizar o guia de lixagem 581-90.
 - Não é necessário lixar as peças novas com camada electroforésica.
 - Preparar as superfícies lixadas até ao substrato com o primário fosfatante 283-150 da Glasurit.
 - Se misturado com 522-10 Aditivo para plástico, o produto pode ser utilizado em todos os substratos de plástico normalmente utilizados na indústria automóvel.
 - As peças pintadas com 285-49 podem ser pintadas sem lixagem intermédia até um máximo de 5 dias.

	Sistema de pintura	S 4		
			Rendimento:	331 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	3 : 1 : 1 100% por vol.	285-49	
	Endurecedor	33% por vol.	929-56, 55	
	Diluyente	33% por vol.	352-91 /-216 352-30, -40	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	16-19 s	Tempo de vida a 20° C:	2 horas
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars 0,7 bars no bico	Pistola adequada de alimentação por gravidade: 1,3 -1,4 mm 2,0 bars	
	Número de demãos	2 (uma nas zonas betumadas e outra em toda a superfície que se vai pintar)	Espessura da película:	aprox. 20-35 µm
	Evaporação a 20°C	10 min. sólidos / 15-20 min. esmaltes/fundos metalizados (mate)		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c II)(540)535: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cII) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 535 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

