

## Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante beige

# G / PF

<b>Aplicação:</b>	Primário /primário aparelho
<b>Propriedades:</b>	Muito boas propriedades anti-corrosivas, fácil e rápido de lixar
<b>Observações:</b>	<b><u>Para aço, alumínio e aço galvanizado.</u></b> <b><u>Não recobrir com betume de poliéster!</u></b> <b><u>Não usar por baixo do 176-72!</u></b> <b><u>Não repintável com Série 90!</u></b>

### Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.












**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cIII) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 760 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



# Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante beige

# G / PF

	Aplicação	Primário aparelho	Primário
	<b>Relação de mistura</b>	<b>2:1+10%</b> 100% por vol. 283-150	<b>1:1+30%</b> 100% por vol. 283-150
	<b>Endurecedor</b>	50% por vol. 352-228	100% por vol. 352-228
	<b>Diluyente</b>	10% por vol. 352-91/ -50/ -30/ -10	30% por vol. 352-91/ -50/ -30/ -10
	<b>Tempo de vida a 20° C</b>	48 horas	48 horas
	<b>Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C</b>	16-17 s	14 s
	<b>Pistola gravimétrica Pressão de pulverização</b>	Pistola HVLP: 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bares 0,7 bares no bico	Pistola adequada de alimentação por gravidade 1,3 – 1,8 mm 2,0 bares
	<b>Número de demãos</b>	4	1-2
	<b>Espessura da película</b>	30-35 µm	10-15 µm
	<b>Aplicação à trincha</b>		2 demãos sem diluyente
	<b>Evaporação a 20°C</b>		aprox. 10 min.
	<b>Secagem a 20° C Secagem a 60° C</b>	60 min. 20 min.	
	<b>Infravermelhos (onda curta)</b>	3 min.	
	<b>Infravermelhos (onda média)</b>	5-10 min.	
	<b>Lixagem</b>	P 800	

### Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cIII) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 760 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

