

## Glasurit® Verniz VOC

G / C

<b>Aplicação:</b>	Verniz de poliuretano para sistemas de fundo/verniz
<b>Propriedades:</b>	Verniz com um elevado conteúdo de sólidos; adequado para utilização em todos os processos de pintura do veículo.
<b>Observações:</b>	Utilizar Endurecedor VOC 929-666 Glasurit.

	<b>Sistema de pintura</b>		
			<b>Rendimento:</b> 311 m <sup>2</sup> /l a 1 µm
	<b>Relação de mistura</b>	<b>2 : 1</b> 200% por vol. 923-666	
	<b>Endurecedor</b>	100% por vol. 929-666	
	<b>Diluyente</b>		
	<b>Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C</b>	20 - 22 s	<b>Tempo de vida a 20° C:</b> 2 horas
	<b>Pistola gravimétrica Pressão de pulverização</b>	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars 0,7 bars no bico	Pistola adequada de alimentação por gravidade: 1,3 -1,4 mm 2,0 bars
	<b>Número de demãos</b>	2  ½ + 1 demão podem ser aplicadas em superfícies verticais (sem secagem entre demãos)	<b>Espessura da película:</b> 40 -60 µm  <b>Espessura da película:</b> aprox. 50 µm
	<b>Evaporação a 20°C</b>	3 minutos entre demãos	
	<b>Secagem a 20° C Secagem a 60° C</b>	10 horas 30 min.	
	<b>Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)</b>	8 min.  10 - 15 min.	

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

