

A-C-10

Variant com A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação: A-C-10 Verniz de secagem rápida Eco Balance com A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance.

Propriedades: Usar o diluente A-R-140 somente em combinação com o endurecedor A-H-430 / A-H-440 e com condições de temperaturas ambientes muito elevadas assim como com sistemas de secagem por infravermelhos.

		3:1:1		
	Relação de mistura	100 % por vol.	A-C-10	
	Endurecedor	33 % por vol.	A-H-430, -H-440 Endurecedor para esmalte monocamada, Eco Balance	
	Diluente	33 % por vol.	A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance	
	Viscosidade de aplicação a 20 °C	DIN 4: 18-21 s	Tempo de vida a 20 °C	45 min

Aplicação:		Pistola compatível de alimentação por gravidade		Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2		2
No bico	bar			0.7
Tamanho do bico		1.3-1.4		1.3
Número de demãos		1 ½ mãos (não é necessário evaporação entre mãos).		
Evaporação a 20°C	min	Sem evaporação antes de secagem em forno.		
Espessura da película:	µm	40-60		
Instruções de pintura		Alternativamente: 2 mãos com aprox. 3-5 min. de evaporação intermedia entre mãos.		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

A-C-10

Variant com A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry



Secagem a 60 °C

10-15 min



**Infravermelhos
(onda curta)**

10 min



Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021