

## A-C-20

Variant com A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance

A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicação:** A-C-20 Verniz universal Eco Balance com A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance.

**Propriedades:** Usar o diluente A-R-140 somente em combinação com o endurecedor A-H-430 / A-H-440 e com condições de temperaturas ambientes muito elevadas assim como com sistemas de secagem por infravermelhos.

		<b>3:1:1</b>		
	<b>Relação de mistura</b>	100 % por vol.	A-C-20	
	<b>Endurecedor</b>	33 % por vol.	A-H-430, -H-440 Endurecedor para esmalte monocamada, Eco Balance	
	<b>Diluente</b>	33 % por vol.	A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance	
	<b>Viscosidade de aplicação a 20 °C</b>	DIN 4: 18-21 s	<b>Tempo de vida a 20 °C</b>	2 h

Aplicação:	Pistola compatível de alimentação por gravidade	Pistola HVLP
<b>Pressão de pulverização</b>	bar 2	2
<b>No bico</b>	bar	0.7
<b>Tamanho do bico</b>	1.3-1.4	1.3
<b>Número de demãos</b>	1 ½ mãos (não é necessário evaporação entre mãos).	
<b>Evaporação a 20°C</b>	min	Sem evaporação antes de secagem em forno.
<b>Espessura da película:</b>	µm	40-60
<b>Instruções de pintura</b>	Alternativamente: 2 mãos com aprox. 3-5 min. de evaporação intermedia entre mãos.	

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## A-C-20

Variant com A-R-140 Diluente extra lento Eco Balance

A brand of BASF –  
We create chemistry**Secagem a 60 °C**

25 min

**Infravermelhos  
(onda curta)**

10 min

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021