

A-C-30

Verniz Eco Balance, excelente nível de brilho

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	Verniz AraClass - Eco Balance para esmalte bicamada base água Glasurit.
Propriedades:	Verniz Eco Effectiveness excelente nível de brilho
Observações:	Selecionar endurecedor e Diluente conforme a temperatura ambiente e o tamanho do objeto a ser pintado.

		3:1:1	
	Relação de mistura	100 % por vol.	A-C-30
	Endurecedor	33 % por vol.	A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440 Endurecedor para esmalte monocamada, Eco Balance
	Diluente	33 % por vol.	A-R-110, -R-120, -R-130 Diluente Eco Balance
	Viscosidade de aplicação a 20 °C	DIN 4: 18-21 s	Tempo de vida a 20 °C 2 h

Aplicação:	Pistola compatível de alimentação por gravidade	Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar 2	2
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico	1,3-1,4	1,3
Número de demãos	2	
Evaporação a 20 °C	min	3-5 min. evaporação intermédia entre mãos, sem evaporação antes de secagem em forno.
Espessura da película:	µm	40-60
Instruções de pintura	Alternativamente: 1 ½ mãos (não é necessário evaporação entre demãos).	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

A-C-30

Verniz Eco Balance, excelente nível de brilho

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem a 20 °C**

8 h

Secagem a 60 °C

30 min

**Infravermelhos
(onda curta)**

10 min

Observações

Os tempos de secagem podem ser influenciados por o endurecedor, o diluente e a aplicação escolhidos. O aditivo A-A-10 pode reduzir os tempos de secagem.

Observações

Operações de pintura após os tempos de secagem e arrefecimento.

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.