

## A-C-92

## Verniz Mate Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplicação:</b>	Verniz AraClass - Eco Balance para esmalte bicamada base água Glasurit.
<b>Propriedades:</b>	Verniz Mate Eco effectiveness. Requerido para a reparação de acabamentos mate OEM.
<b>Observações:</b>	Agite bem antes de utilizar. Misturar com A-C-90 Verniz extra mate Eco Balance para alcançar o nível de brilho desejado. A-C-92 não pode ser usado em máquina de mistura.

		<b>2:1</b>		
	<b>Relação de mistura</b>	100 % por vol.	A-C-92	
	<b>Endurecedor</b>	50 % por vol.	A-H-490 Endurecedor mate para esmalte monocamada, Eco Balance	
	<b>Viscosidade de aplicação a 20 °C</b>	DIN 4: 18-22 s	<b>Tempo de vida a 20 °C</b>	2 h

<b>Aplicação:</b>		<b>Pistola compatível de alimentação por gravidade</b>	<b>Pistola HVLP</b>
<b>Pressão de pulverização</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>No bico</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Tamanho do bico</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Número de demãos</b>			2
<b>Evaporação a 20°C</b>	<b>min</b>	Evaporação até mate depois de cada demão e antes da secagem Deixar evaporar durante 10 - 15 min. após a primeira demão e 15 - 20 min. após a segunda. Não deixar evaporar durante mais de 25 minutos após cada demão.	
<b>Espessura da película:</b>	<b>µm</b>	40-50	

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 700 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## A-C-92

Verniz Mate Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Secagem a 20 °C**

8 h

**Secagem a 60 °C**

30 min



**Infravermelhos  
(onda curta)**

10 min



#### Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 700 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.