

P-C-15

Verniz, secagem ao ar

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	ProClass - verniz específico para série 90.
Propriedades:	Verniz altamente eficiente - secagem ao ar. Vasta gama de aplicação.
Observações:	Melhores resultados utilizando verniz P-C-15, secagem ao ar com faixa de humidade entre 20-80% e 15-35° Celsius. 5% do aditivo 93-IC 330 para base deve ser aplicado a todas as camadas de base aplicadas sob o verniz P-C-15, secagem ao ar, incluindo bases de tom cinza, 90-M 50 e todos os estágios de uma aplicação de 3 estágios. 93-IC 330 não é adequado para uso em fórmulas de mistura que contenham concentrados de base de mistura 80-M. A camada base deverá estar completamente seca antes de revestir com P-C-15.

Instruções de utilização



Preparação camada base:

- 1º passo: pese normalmente a fórmula de mistura de cores, mexendo bem quando o processo for concluído.
- 2º passo: Adicione 5% do aditivo 93-IC 330 para a base e mexa de imediato (Válido máx. 30 min)
- 3º passo: Dilua normalmente usando a base de ajuste 93-E 3 (ou 93-E 3 versão lenta) e mexa de imediato.



Aplicação camada base:

- Aplique normalmente como a Série 90.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional. Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

P-C-15

Verniz, secagem ao ar



A brand of BASF –
We create chemistry

		1:1+20 %			
		Preparação do verniz			
	Relação de mistura	100 % por vol.	P-C-15		Verniz, secagem ao ar
	Endurecedor	100 % por vol.	P-H-425		Endurecedor ProClass
	Diluyente	20 % por vol.	P-R-125		Redutor ProClass
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4:	12-15 s	Tempo de vida a 20 °C	25 min

Aplicação:	Pistola compatível de alimentação por gravidade	Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico		1,2-1,4
Número de demãos		½ + 1
Espessura da película:	µm	40-50
Instruções de pintura	Sem secagem entre demãos de pulverização.	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional. Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

P-C-15

Verniz, secagem ao ar

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem a 20 °C**

Livre de poeiras: apr. 10 min*
 Tempo de manuseamento: apr. 25 min*
 Tempo de secagem: apr. 60 min*
 * (a 20°C 55% RH, dependendo da humidade)

Secagem a 40 °C

25-30 min

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional. Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.