











## Glasurit® Betume à pistola UP, cinzento

G / BF

- Aplicação:** Betume fino de aplicação à pistola
- Propriedades:** Espessura elevada, muito seguro de aplicar, pode aplicar-se em camadas grossas
- Observações:**
- Tempo de armazenamento: 8 meses (a 20°C)
  - Não lixar 1006-26 em húmido
  - Preparar as superfícies lixadas até ao substrato e ao metal bruto com 285-26 Primário SF 2C da Glasurit
  - Não aplicar sobre primário aparelho/aparelho fosfatante (por exemplo 283-150) nem sobre substratos pré-tratados com ácido
  - Armazenar num lugar fresco

	<b>Sistema de pintura</b>	S 1		
	<b>Relação de mistura</b>	1,4 kg 1006-26		
	<b>Endurecedor</b>	50 cc 948-22 75 cc 948-22 a temperaturas inferiores a 15°C		
	<b>Diluyente</b>	máx. 4% 352-10, -50, se for necessário		
	<b>Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C</b>	conforme fornecido	<b>Tempo de vida a 20°C:</b>	25 – 30 min.
	<b>Pistola gravimétrica Pressão de pulverização</b>	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 2,5 – 3,0 mm 2,5 – 3,0 bar		
	<b>Número de demãos</b>	3 – 5	<b>Espessura da película:</b>	200 – 300 µm
		Se é necessário uma espessura da película de mais de 300 µm, pode ser aplicada uma segunda aplicação da camada do betume sem lixagem intermédia depois de secar a primeira camada.		
	<b>Secagem a 20° C Secagem a 60° C</b>	3 – 4 h 30 min.		
	<b>Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)</b>	10 min. 15 – 20 min.		
	<b>Lixagem: Lixadora excêntrica</b>	P150 pré-lixagem 581-90 Guia de lixagem P240 lixagem fina		

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/II(b)(250)249:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 249 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

