





Glasurit® Betume UV

G / BF

- Aplicação:** Betume fino
- Propriedades:** Universal, pode ser aplicado sobre aço, aço galvanizado, alumínio, peças com cataforese, pintura antiga, e todas as superfícies de plástico passíveis de serem pintadas.
O alto conteúdo de sólidos deste betume fino tem como vantagem a rápida secagem, excelente lixagem e boas propriedades anti-corrosivas. Tudo isto combinado com uma boa qualidade de acabamento.
Especialmente desenvolvida para a reparação de pequenos danos e riscos, e conseguir uma superfície sem poros.
- Observações:**
- Não utilizar diretamente à luz solar.
 - Não expor à luz solar em armazém.

	Aplicação	Betume fino
	Sistema de pintura	S 3, S 3a, S 9.5, S 15, S 15a
	Relação de mistura	O produto está pronto a usar.
	Espessura da película	máx. 800 µm
	Secagem por UV	5 min. (UV-A -> min. 6 mW/cm²) Ao utilizar lampadas LED, o tempo de secagem pode ser reduzido devido à maior intensidade e comprimento de onda da luz. Isto deve ser comprovado individualmente.
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P80/150 581-90 guia de lixagem P240/320 área do betume e pintura antiga

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)239: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 239 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

