








## Glasurit® Betume

G / BF

- Aplicação:** Betume grosso e fino
- Propriedades:** Alto conteúdo de sólidos; universalmente apto para reparar chapa de aço, aço galvanizado e alumínio; secagem rápida, fácil de lixar, boa aderência
- Observações:**
- Misturar bem o betume e o endurecedor em pasta vermelho antes de usar (cor homogénea, sem efeito mármore).
  - Não ultrapassar 3% de endurecedor.
  - O excesso de peróxido produzirá a descoloração do acabamento.

	Aplicação	Betume grosso e fino 839-88
	Sistema de pintura	
	Relação de mistura	100% por peso 839-88
	Endurecedor	2 - 3% por peso 948-88
	Diluyente	
	Tempo de vida a 20° C	4 -5 min
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	20 -30 min
	Infravermelhos (onda curta)	4 min
	Infravermelhos (onda média)	5 -10 min
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P80/150 581-90 Guia de lixagem P240 fna área betumada e na pintura antiga

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

