

Glasurit® Masilha de fibra de vidro

G / BF

Aplicação: Betume de poliéster reforçado com fibra de vidro, resistente e elástico, para pequenas zonas totalmente oxidadas

Propriedades: Reparação de partes GRP danificadas

	Sistema de pintura	
	Relação de mistura	100 % 901-21
	Endurecedor	2-3 % 948-36
	Diluyente	
	Tempo de vida a 20° C	5 min.
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	20 min.
	Infravermelhos (onda curta)	4 min.
	Infravermelhos (onda média)	5-10 min.
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P 80 / P 150

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

