






Glasurit® Toalhetes Activos

G / X

- Aplicação:** Os Toalhetes Activos da Glasurit® servem para limpar superfícies de metal em bruto, tais como aço, aço galvanizado e alumínio.
- Propriedades:** A reacção química que os Toalhetes Activos da Glasurit® provocam ao entrar em contacto com as superfícies de metal reforçam a resistência à corrosão e a aderência do sistema de pintura a ser aplicado.
- Observações:**
- Pode repintarse com todos os primários da Glasurit®, excepto com betume de poliéster e produtos à base de água (176-72).
 - Não repintar directamente com primário ou esmalte.
 - Para voltar a utilizar toalhetes durante o mesmo dia de trabalho, guardá-los num recipiente ou saco de plástico hermético, para impedir que sequem. Não voltar a colocar toalhetes usados na embalagem original.

	Sistema de pintura	Observar os regulamentos relativos ao processo. Utilizar apenas em superfícies de metal em bruto limpas.
		Rendimento: máx. de 3 m ² por toalhete
	Fechar bem a embalagem	Fechar a embalagem imediatamente depois de retirar o Toalhete Activo, para evitar que os outros toalhetes sequem.
	Desengordurar	700-10, 700-1 (consultar sistema de reparação de pintura relevante)
	Aplicação	Humedecer uniformemente toda a superfície do metal em bruto com 360-100. (Limpar com passagens únicas cruzadas e sobrepostas). A superfície deve ficar húmida durante pelo menos 1 minuto. Isto é imperativo para que a reacção química se complete e forme uma camada de apassivação.
	Evaporação a 20°C	Superfície mate Máx. 8 h
		Pode ser pintada com todos os primários Glasurit®; consultar ficha técnica ou sistema de reparação de pintura

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)8: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cIII) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 8 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

