









Glasurit® Aditivo tricapa

G / X

Aplicação: O 90-M5 utiliza-se também nas fórmulas de mistura da Série 90 para produzir efeitos translúcidos.

	Sistema de pintura	
	Relação de mistura	Metalizados/sólidos da Série 90 (de acordo com a fórmula de mistura) 100% por vol. 90-M5
	Diluyente	50% por vol. 93-E3 ou – 93-E3 Base de ajuste lenta (agitar IMEDIATAMENTE depois de juntar a base de ajuste)
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	18 –24 s
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 1,3 mm 2,0 bars 0,7 bars no bico Pistola compatível de alimentação por gravidade: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar
	Número de demãos	2 + ½ para corresponder o efeito Espessura da película: 10 - 15 µm
	Evaporação a 20°C	Aprox. 5 minutos depois de cada demão
	Secagem intermédia Secagem a 20°C Secagem com Dry Jet	Evaporação até mate depois da aplicação de cada demão.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

