












Glasurit® Aditivo para plástico

G / Z

- Aplicação:** O aditivo faz com que o Aparelho Sem Lixagem da Glasurit seja adequado para uma aplicação directa sobre todas as superfícies de plástico que podem ser pintadas normalmente utilizadas na indústria automóvel.
- Propriedades:** Boa miscibilidade
- Observações:**
- Não é necessário adicionar para a pintura de GRP
 - O produto também pode ser aplicado as peças novas com camada electroforésica adjacentes, se for necessário.
 - A adição de 522-10 faz com que não adira a polipropileno (PP) e a polietileno (PE) puro não pintável.

	Sistema de pintura	S 3	
	Relação de mistura	3 : 1 : 1 100% por vol.	285-31, -38, -49, -95, -0
	Endurecedor	33% por vol.	929-56, -55
	Diluente	33% por vol.	522-10
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	14 – 20 s	Tempo de vida a 20°C 1 – 2 horas
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars / 0,7 bars no bico	Pistola gravimétrica compatível: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bars
	Número de demãos	½ + 1 (zona betumada / toda a superfície) Espessura da película: 20 – 35 µm	2 Espessura da película: 40 – 60 µm
	Evaporação a 20°C	15 – 20 min.	-
	Secagem a 60° C	-	25 min.
	Lixagem: manual	-	P500 - P800
	Lixagem: Lixadora excêntrica	-	P400 - P500

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

