

























Процесс ремонта Glasurit® PRO Active

Свойства: Процесс ремонта с использованием Активных салфеток Glasurit PRO
Подложки: Салфетки Glasurit PRO Active Wipes предназначены для использования на голых участках металла, таких как сталь, гальванизированная сталь и алюминий. Салфетка может быть использована несколько раз для обработки поверхности до 3 м² (влажная и не сильно загрязненная).

Очистка	Glasurit® очиститель и обезжириватель 700-10	 1 x	 насухо протереть	Удалить ржавчину с мест повреждения до чистого металла	 P80 - P150 Нанесение шпатлевки	 P240/ P320 Нанесение грунта- наполни- теля	Glasurit® очиститель и обезжириватель 700-10	 1 x	 насухо протереть	
	Шпатлевка (грубая + тонкая) (если необходимо)	Glasurit® RATIO- шпатлевка, белая 839-20 / 20K	Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36	 + 2-3%	 20 °C 20-30 мин	 3-5 мин	 P80/P150 грубая шлифовка	 P240/ P320 тонкая шлифовка	Glasurit® очиститель и обезжириватель 700-10	 1 x
Предвари- тельная обработка	Glasurit® PRO Active Wipes 360-100	 1x крестооб- разно	Время реакции не менее 1 мин при 20°C	 обдув до матового слоя						
Замечание:	Использованные салфетки могут быть повторно применены в течение одного рабочего дня при условии, что они влажные и чистые. Применение только на участках голого металла. Не используйте на зашпатлеванных участках или старом ЛКП.									
	Грунт- наполнитель	Glasurit® Грунт- наполнитель серый 285-270	Glasurit® HS- отвердители для наполнителей 929-58	Glasurit® Растворитель нормальный 352-91	 5:1:1 масштаб. линейка	 HVLP 1,7-1,9 мм 2,0 бар	 1/2 +1 50-70 мкм	 60 °C 35 мин	 P400 - P1000	 700-1 1x
Окраска двухслойная	Glasurit® 2- х слойная автоэмаль 90	Glasurit® разбавитель для двухслойной- базовой автоэмали 93-E3	 2:1 масштаб. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2 + 1/2	 между слоями и перед лаком дать обдув до матов. слоя				













Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.
 Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



Процесс ремонта Glasurit® PRO Active

Прозрачный лак	923- Glasurit® лак VOC	Glasurit® VOC Отвердитель 929-	Glasurit® разбавитель 352-	 Обратитесь к технической документации	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2	 Обратитесь к технической документации
	или Альтернатива: 923-335						
Окраска	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC	Glasurit® VOC Отвердитель 929-	Glasurit® разбавитель 352-	 2:1 + 10% масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2	 60 °C 30 мин
	или						
Окраска	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC MC600	Glasurit® VOC Отвердитель 929-61, -63, -64	Glasurit® разбавитель 352-10, -30, -40	 3:1:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2	 60 °C 30 мин
	или						

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

