







Метод нанесения автоэмали Glasurit® 55-velvet silver II

Свойства: Автоэмаль, содержащая очень мелкий алюминий. Применяется для получения поверхности, имитирующей хромированную.





Для достижения желаемого оттенка требуется нанесение равномерной черной подложки.





- Подложки:**
- Отвержденный слой старой краски
 - Glasurit® HS-грунт-наполнитель 285-
 - Glasurit® грунт-наполнитель 285-, 801-
 - Glasurit® HS-наполнитель 285-

Очистка	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть	 P400 - P500	 P 800	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть





Подложка автоэмаль 22 (черная)	Glasurit® HS-2K-автоэмаль 22	Glasurit® HS-отвердители для лаков и красок 929-	Glasurit® разбавитель 352-	 2:1 + 10% масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2	 60 °C 30 мин	 7-10 мин	 P3000 3M-Trizact

или

Подложка автоэмаль 55 (формула смешивания – шаг 1)	Glasurit® автоэмаль 55	Glasurit® разбавитель 352-	 2:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2	 ок. 10 мин

Автоэмаль	Glasurit® 55-9190 автоэмаль (формула смешивания – шаг 2)	Glasurit® HS-отвердители для лаков и красок 929-	 100: 5	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 3 or 4 тонких слоев	 ок. 10 мин

или

Автоэмаль	Glasurit® 55-9190 автоэмаль (формула смешивания – шаг 2)	Glasurit® VOC Отвердитель 929-	 100 : 4	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 3 or 4 тонких слоев	 ок. 10 мин

Совет по безопасности






Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



Метод нанесения автоэмали Glasurit® 55-velvet silver II

<p>Прозрачный лак</p>	<p>Glasurit® HS-лак 923-255</p>	<p>Glasurit® HS-отвердители для лаков и красок 929-</p>	<p>Glasurit® разбавитель 352-</p>	 2:1 + 10% масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2	 60 °C 30 мин	 7-10 мин
------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	---

Альтернатива: Glasurit® 923-MS/HS или VOC прозрачные лаки

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

