

Гласурит® 55-Ограниченная версия 2-х слойная краска, Металлик/Солид/Перламутр

G / T









55- Магическая коллекция

Применение:

55 серию 2-х слойных эмалей/лаков можно воспроизвести только при использовании особых пигментов. Эти редко используемые пигменты не подходят в качестве смесевой базы для использования в смесителях. Эти цвета можно получить только в качестве готовых к использованию цветов у соответствующего поставщика.

Свойства:

- Покрытия с особым цветом, который можно воспроизвести только с особыми пигментами
- Цвета «Гласурит магическая коллекция» для создания особых цветовых эффектов.

	Структура нанесения		
	Значение VOC готовой к нанесению	> 420 г/л	
	Шаг 1	Обратитесь к цветовой базе для поиска кода цвета. Проверьте, требуется ли особый цвет грунтовки для «шага 1» для создания особого цвета.	
	Соотношение смешивания	2 : 1 100% по об. 55-, вкл. 11- Ограниченную версию и, при необходимости, дополнит. смесевую базу	
	Разбавитель	50% по об. 352-50/-91/-216	
	Вязкость DIN 4 20°C	Прибл. 18 – 22 сек.	Жизнеспособность при 20°C: 48 часов для готовой к использованию смеси
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бар / 0.7 бар внутри дюзы	Классический пистолет: 1.3 – 1.4 мм 2.0 бар
	Количество слоев	Для «Limited Edition»: 2 + ½ Для «Magic Collection»: 2	Толщина покрытия: прибл. 15 – 20 мкм
	Время обдува при 20°C	Прибл. 10 мин. до матового слоя	

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

