

Glasureit® 90- Ограниченная версия 2-слойная краска, 90- Магическая коллекция

G / T

- Применение:** 90 серию 2-х слойных эмалей/лаков можно создать только при использовании особых пигментов. Эти редко используемые пигменты не подходят в качестве смесевой базы для использования в смесителях. Эти цвета можно получить только в качестве готовых к использованию цветов у соответствующего поставщика.
- Свойства:**
- Покрытия с особым цветом, который можно воспроизвести только с особыми пигментами
 - Цвета «Glasureit магическая коллекция» для создания особых цветовых эффектов.
- Примечания:**
- При использовании подходящего обдувочного оборудования время на обдув можно значительно сократить.
 - Время на обдув до нанесения лака 923- : 2 – 3 мин. (до матовой поверхности)

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.











2004/42/IIIB(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



Glasuret® 90- Ограниченная версия 2-слойная краска, 90- Магическая коллекция

G / T

	Структура нанесения		
	Шаг 1	Обратитесь к цветовой базе для поиска кода цвета, чтобы проверить, требуется ли особый цвет грунтовки для «шага 1» для создания особого цвета.	
	Соотношение смешивания	2 : 1 100% по об. 90-, вкл. 11- Ограниченную версию и, при необходимости, дополнит. смесевую базу	
	Разбавитель	50% по об. 93-Е3 Разбавитель * (После добавления разбавителя НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО перемешать)	
	Вязкость DIN 4 20°C	Прибл. 18 – 24 сек.	Жизнеспособность при 20°C: В пластмассовых контейнерах или окрашенных изнутри банках смесь хранится в течение одной недели.
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бар / 0.7 бар внутри дюзы	Классический пистолет 1.3 – 1.4 мм, 2.0 бар
	Количество слоев	Для «Limited Edition»: 2 + ½ Для «Magic Collection»: 2	Толщина покрытия: 10 – 15 мкм
	Время обдува при 20°C	Прибл. 5 мин. после каждого слоя	
	Промежуточная сушка Сушка: 20 °C Обдув с Dry Jet	Обдув до матовости после каждого слоя.	
	Шлифовка	Шлифовкой убрать вкрапления пыли; затем сделать плавный переход путем нанесения «туманного» слоя.	

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

