

151-130

UV Грунт-наполнитель светло-серый

A brand of BASF –  
We create chemistry

**Применение:** Грунт-наполнитель покрытия Для металла

**Свойства:** Предназначен для нанесения на сталь, гальванизированную сталь и алюминий. Хорошие антикоррозионные свойства, отличное укрывание базовой эмалью



**Структура нанесения** Материал является готовым к применению.

#### Применение



Не перемешивать в смесительной установке.  
Интенсивно встряхните в течение 2 мин. перед каждым использованием.



Не наносите под открытыми лучами солнца.  
е допускать хранения под воздействием прямых солнечных лу



**Вязкость 20°C**      DIN 4:      18-20 с      **Жизнеспособность при 20 °C**

#### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.  
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.



**2004/42/II(с II)(540)540:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

## 151-130

UV Грунт-наполнитель светло-серый

A brand of BASF –  
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
внутри юзы	бар	0,7
Размер сопла		1,1-1,2

**Количество слоев**  $\frac{1}{2} + 1$   
 151-130 выглядит прозрачным и не должен наноситься до укрывистости. Если требуется большая толщина покрытия, второй слой 151-130 может быть нанесен без промежуточного шлифования после сушки первого слоя.  
 Очень хорошо формирует слой, не наносите укрывисто. Не наносить более 1,5 слоев за один проход

**Время обдува при 20°C** мин. 20 сек между нанесением первого и второго слоя.  
 Если нанесенный слой материала слишком толстый рекомендуется давать большую межслойную выдержку и выдержку перед сушкой.

**Толщина покрытия:**  $\mu\text{m}$  макс. 120 каждый слой

**UV сушка**5 мин. (UV-A > 6 мW/ см<sup>2</sup>)

При использовании LED ламп скорость сушки может быть сокращена за счет их большей интенсивности в преобладающем диапазоне длины волн. Требуется проверка в каждом конкретном случае.

**Шлифовка мокрая**

P800

**Шлифовка Эксцентрик**

P400 - P500

**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/II(с II)(540)540:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II(с II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

06/2020