

151-190

UV Грунт-наполнитель темно-серый

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение: Грунт-наполнитель покрытия Для металла

Свойства: Предназначен для нанесения на сталь, гальванизированную сталь и алюминий. Хорошие антикоррозионные свойства, отличное укрывание базовой эмалью



Структура нанесения Материал является готовым к применению.

Применение



Не перемешивать в смесительной установке.
Интенсивно встряхните в течение 2 мин. перед каждым использованием.



Не наносите под открытыми лучами солнца.
е допускать хранения под воздействием прямых солнечных лу



Вязкость 20°C DIN 4: 18-20 с **Жизнеспособность при 20 °C**

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.



2004/42/II(с II)(540)540: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

151-190

UV Грунт-наполнитель темно-серый

A brand of BASF –
We create chemistry

| Применение: | |  Пистолет высокого давления |  HVLP пистолет |
|------------------|-----|--|---|
| Входное давление | бар | 2 | |
| внутри юзы | бар | | 0,7 |
| Размер сопла | | 1,1-1,2 | 1,2 |

| | |
|------------------|--|
| Количество слоев | $\frac{1}{2} + 1$ 151-190 выглядит прозрачным и не должен наноситься до укрывистости. Если требуется большая толщина покрытия, второй слой 151-190 может быть нанесен без промежуточного шлифования после сушки первого слоя. Очень хорошо формирует слой, не наносите укрывисто. Не наносить более 1,5 слоев за один проход |
|------------------|--|

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Время обдува при 20°C | мин. | 20 сек между нанесением первого и второго слоя. Если нанесенный слой материала слишком толстый рекомендуется давать большую межслойную выдержку и выдержку перед сушкой. |
|-----------------------|------|---|

| | | |
|-------------------|----|-----------------------|
| Толщина покрытия: | µm | макс. 120 каждый слой |
|-------------------|----|-----------------------|



UV сушка

5 мин. (UV-A > 6 мW/ см²)

При использовании LED ламп скорость сушки может быть сокращена за счет их большей интенсивности в преобладающем диапазоне длины волн. Требуется проверка в каждом конкретном случае.



Шлифовка мокрая

P800



Шлифовка Эксцентрик

P400 - P500

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(с II)(540)540: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II(с II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

06/2020