









Glasuret® 2K-грунт-наполнитель для пластмасс

G / PF

- Применение:** Применяется в качестве грунтовки и грунта-наполнителя для рациональной окраски пластиковых деталей на автомобиле
- Свойства:** Хорошая адгезия ко всем обычным окрашиваемым пластиковым субстратам. Применяется в качестве адгезионного средства в трехслойной структуре нанесения, также как и в качестве грунта-наполнителя под Glasurit-автоэмали
- Примечания:**
- Для применения как шлифуемого наполнителя требуется форсированная сушка не менее 30 минут при 60°C

		Грунт-наполнитель	Адгезионный грунт
	Структура нанесения	S 3	S 3a
Укрывистость			
	Соотношение смешивания	4 : 1 : 1 100 объемн.% 934-70	
	Отвердитель	25 объемн.% 929-56	
	Разбавитель	25 объемн.% 352-50/ -91 352-30, -40	
	Вязкость DIN 4 20°C	17 – 19 сек.	Жизнеспособность при 20°C 3,5 часа
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,3 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1,3 – 1,4 мм 2 бара
	Количество слоев	½ + 1 слой	1 слой
	Толщина покрытия	30 - 40 мкм	ок. 20 мкм
	Время обдува при 20°C	20 мин	20 мин

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(с II)(540)539: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.С II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

