

Glasureit® Multi Brushing Body Filler

G / BF

Применение: Грубая и тонкая шпатлевка для нанесения кистью
Применяется для моделирования тонких контуров
Может использоваться как полиэфирный распыляемый наполнитель
Universally applicable for use on steel, galvanised steel and aluminium without primer

Свойства: Высокое содержание сухого вещества (High solid), быстро сохнет, легко шлифуется

- Примечания:**
- Шпатлевочную массу и красную отвердительную пасту хорошо перемешать (до равномерного цветового оттенка, отсутствия эффекта «мрамора»)
 - Смешать в пластиковой чаше, наносить с помощью кисти
 - Очищать с помощью 352-10, -50 после применения
 - Толщина слоя не должна превышать 400 микрон. Количество отвердителя - не больше 3 %. Избыток пероксида приводит к изменению цветового оттенка покрывной автоэмали
 - Отшлифуйте достаточную область на плохо обработанных старых окрашенных деталях, а также деталях, имеющих заводскую окраску и покрытых катафарезным грунтом, до чистого металла. Наносить тонкую шпатлевку только на очищенный металл.
 - Не наносить шпатлевку на кислотообработанные и новоагрунтованные поверхности

Совет по безопасности










Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(b)(250)180: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II(b)) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



	Применение	Наносится кистью	Наносится спреем
	Структура нанесения		
	Соотношение смешивания	100 % 839-85	100 % 839-85
	Отвердитель	2-3 % 948-36	2-3 % 948-36
	Разбавитель	макс. 4% 352-10, -50, по необходимости	макс. 4% 352-10, -50
	Жизнеспособность при 20 °C	5 мин	5 мин
	Нанесение кистью	2-3 раза	
	Пистолет с верхним бачком Входное давление		2-3 мм 2-3 бара
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	30 мин.	30 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	5-7 мин. 10-15 мин.	5-7 мин. 10-15 мин.
	Шлифовка Эксцентрик	P80 581-90 Контрольная краска P150 / P240	P80 581-90 Контрольная краска P150 / P240

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(b)(250)180: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II(b)) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

