

### Glasureit® добавка для воздушной сушки грунтов



**Применение:** Добавка для ускорения воздушной сушки 2К грунтов-наполнителей Glasureit® для вертикальных и горизонтальных деталей. Использование 522-55 позволит более быстро достигать состояния поверхности при котором оседающая пыль не прилипнет к покрытию. Шлифуемость и готовность детали к сборке также значительно улучшаться. 522-55 в частности подходит для использования в МКЦ, которые хотят сэкономить энергозатраты и производят сушку грунта-наполнителя при комнатной температуре. 522-55 позволит сократить время цикла окраски ОКК. 522-55 также хорошо подходит для выполнения небольших ремонтов.

**Свойства:** Более короткое время сушки при комнатной температуре.  
Улучшенные свойства сушки и отверждения покрытия.

**Примечания:** Используйте Добавку для воздушной сушки грунтов Glasureit 522-55 только при температуре в помещении >20°C.  
Окружающая температура и толщина покрытия могут оказать значительный эффект на свойства сушки.  
522-55 предназначена для использования только с 285-505, -555 и -655.  
522-55 сокращает жизнеспособность смеси.

	<b>Структура нанесения</b>	Грунт-наполнитель	
	<b>Соотношение смешивания</b>	<b>4 : 1 : 1</b> 100 Объем.%	285-505 285-555 285-655
	<b>Отвердитель</b>	25 Объем.%	929-55
	<b>Разбавитель</b>	25 Объем.%	522-55
	<b>Вязкость DIN 4 20°C</b>	Жизнеспособность при 20°C: 35 мин	
	<b>Пистолет с верхним бачком Входное давление</b>	См. техническую документацию на продукт в котором 522-55 будет использован.	
	<b>Количество слоев</b>	2	Толщина покрытия: около 50 - 70 мкм
	<b>Сушка: 20°C</b>	около 40 мин	
	<b>Шлифовка Ручная</b>	P800	
	<b>Шлифовка Эксцентрик</b>	P400 - P500	

#### Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.  
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

