

Система Glasurit® RATIO HS

Свойства:

Метод ремонта с использованием конвенциональных, содержащих растворители материалов для быстрой, экономичной и качественной окраски High Solid-2K-автоэмалими 22-VOC го ряда.

Очистка	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть	Удалить ржавчину с мест повреждения до чистого металла	 P16-P150	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть									
	Шпатлевка (грубая + тонкая)	Glasurit® RATIO- шпатлевка, белая 839-20 / 20K	Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36	 + 2-3%	 20 °C 20-30 мин	 4 мин	 P80/P150 грубая шлифовка	Glasurit® контрольная краска, черная 581-90	 P240/ P320 тонкая шлифовка	 700-1 1x	 насухо протереть						
Грунтование		Glasurit® PKW-грунт- наполнитель, светло-бежевый 283-150	Glasurit® отвердитель 352-230	 1:1 масштаб. линейка	 HVLP 1,3-1,7 мм 2,0-3,0 бар	 1 тонкий 10-15 мкм	 10 мин. 20°C	Грунт- наполнитель	Glasurit® HS – грунт- аполнитель 285-505, -555, -655	Glasurit® HS- отвердители для наполнителей 929-55, -56	Glasurit® разбавитель 352-	 4:1:1 масштаб. линейка	 HVLP 1,7-1,9 мм 2-3 бар	 2 50-70 мкм	 20 мин. При 60°C	 P400 - P500	 700-1 1x
	Окраска	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC	Glasurit® VOC Отвердитель 929-	Glasurit® разбавитель 352-	 2:1 + 10% масштаб. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2 50-70 мкм		 60 °C 30 мин	Окраска	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC MC600	Glasurit® VOC Отвердитель 929-61, -63, -64	Glasurit® разбавитель 352-10, -30, -40	 3:1:1 масштаб. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2 50-70 мкм	 60 °C 30 мин

Альтернатива: Glasurit® Грунт-наполнитель 285-700 /-730 /-790

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

