

Система окраски с использованием 1K UV грунта-наполнителя для ремонта пластиков

Свойства:

Высокоэффективное ремонтное решение для небольших / средних повреждений на пластиковых деталях с использованием 1K UV-A грунта-наполнителя. Более низкое энергопотребление и время ремонта по сравнению с текущими системами ремонта. UV технология позволяет производить быструю сушку практически не влияя на температуру подложки.

Чистый полипропилен (PP) и полиэтилен (PE) не могут быть окрашены. Для изготовления пластиковых деталей используют модифицированный пластик, что гарантирует его окрашиваемость. Часто такие пластики также маркируются PP, тем не менее материал можно окрашивать.

Очистка	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 Повр. место P80-P600 поверх-ть шл.губкой	Glasurit® Универсальный очиститель для пластмасс 541-30	 1 x	 насухо протереть	 60 °C 1 час	 1x увлажн- енной салфеткой		
Тонка шпатлевка	Glasurit® шпатлевка для пластмасс, серая 839-90	Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36	 + 3 %	 20 °C 25-35 мин	 P80/P150 грубая шлифовка	 P240/ P320 тонкая шлифовка	Glasurit® Универсальный очиститель для пластмасс 541-30			
Активатор адгезии	Glasurit® 1K грунтовка для пластмасс 934-10	 2 мин	 1 тонкий 5-10 мкм	 10 мин. 20 °C						
UV Грунт-наполнитель	Glasurit® UV Грунт- наполнитель 151-130, -170, -190	 1,1 mm UV 2,0 бар	 1/2	 20 °C 20 сек	 1	 5 мин. (UV-A > 6 mW/ см²)	 P400 - P500	Glasurit® очиститель 700-1	 1 x	 насухо протереть
Замечание:	Не наносите до укывистости, макс. 80 мкм. Для достижения гарантированного высыхания соблюдайте расстояние до детали от лампы и время сушки, а также следите, чтобы не было затененных участков									
Базовая эмаль	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC	или	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC MC600	или	Glasurit® 2- х слойная автоэмаль 90	Glasurit® HS-лак VOC 923-				

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

