

### Система окраски с использованием 1K UV-A грунта-наполнителя для ремонта металлических деталей

**Свойства:** Высокоэффективное ремонтное решение для небольших / средних повреждений металлических деталей с использованием 1K UV-A грунта-наполнителя. Более низкое энергопотребление и время ремонта по сравнению с текущими системами ремонта. UV технология позволяет производить быструю сушку практически не влияя на температуру подложки.

<b>Очистка</b>	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть	Удалить ржавчину с мест повреждения до чистого металла	 P80-P150	Glasurit® очиститель и обезжириватель 700-10	 1 x	 насухо протереть		
<b>Шпатлевка (грубая + тонкая)</b>	Glasurit® RATIO- шпатлевка, белая 839-20 / 20K	Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36	 + 2-3%	 20 °C 20-30 мин	 3-5 мин	 P80/P150 грубая шлифовка	 P240/ P320 тонкая шлифовка	Glasurit® очиститель 700-1	 1 x	 насухо протереть
<b>UV Грунт- наполнитель</b>	Glasurit® UV Грунт- наполнитель 151-130, -170, -190	 1,1 мм UV 2,0 бар	 1/2	 20°C 20 сек	 1	 5 мин. (UV-A > 6 мW/ см²)	 P400 - P500	Glasurit® очиститель 700-1	 1 x	 насухо протереть
<b>Замечание:</b>	Не наносите до укрывистости, макс. 120 мкм. Если требуется большая толщина покрытия, второй слой UV Грунт-наполнитель 151-130, -170, -190 может быть нанесен без промежуточного шлифования после сушки первого слоя. Для достижения гарантированного высыхания соблюдайте расстояние до детали от лампы и время сушки, а также следите, чтобы не было затененных участков									
<b>Базовая эмаль</b>	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC	или	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22 VOC MC600	или	Glasurit® 2- х слойная автоэмаль 90	Glasurit® HS-лак VOC 923-				

#### Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.