




















## Метод окраски, позволяющий экономить время

### Свойства:

Метод для быстрого экономичного ремонта как маленьких повреждений, так и для окраски новых деталей. Экономия времени достигается за счет нанесения методом мокрым-по-мокрому Glasurit® нешлифуемого наполнителя 285-31, белого наполнителя 285-38, черного наполнителя 285-49

<b>Очистка</b>	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть	Удалить ржавчину с мест повреждения до чистого металла	 P16-P150	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть						
	<b>Шпатлевка ( Грубая + Тонкая )</b>	Glasurit® RATIO- шпатлевка, белая 839-20 / 20K	Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36	 + 2-3%	 20 °C 20-30 мин	 3-5 мин	 P80/P150 грубая шлифовка	Glasurit® контрольная краска, черная 581-90	 P240/ P320 тонкая шлифовка	 700-1 1x	 насухо протереть			
<b>Грунтование</b>		Glasurit® PKW-грунт- наполнитель, светло-бежевый 283-150	Glasurit® отвердитель 352-230	 1:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,3-1,8 мм 2,0-3,0 бар	 1 тонкий 10-15 мкм	 10 мин. 20°C	<b>Наполнитель</b>	Glasurit® HS- нешлифуемый наполнитель 285-38, -49	Glasurit® HS- отвердители для наполнителей 929-55, -56	Glasurit® разбавитель 352-	 3:1:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 1 - 2 20-35 μm
	<b>Альтернатива:</b>	Glasurit® тоновый HS-наполнитель 285-95, Glasurit® нешлифуемые наполнители - белый 285-31												
<b>Окраска</b>	Glasurit® HS-2K- автозаль 22 VOC	или	Glasurit® 2- х слойная автозаль 90	923- Glasurit® лак VOC										

### Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

