

100-MB 50X

Лак для переходов

A brand of BASF –
We create chemistry

- Применение:** Средство для перехода по базовой краске для получения отличного результата при высокой температуре и низкой влажности. Функция Лака для перехода Blending clear 100-MB 50X заключается в оптимизации выравнивания эффектных частиц в зоне перехода. Когда наносится базовая краска, возникает перепыл из эффектных частиц, которые ориентированы неравномерно. Если предварительно нанести Blending clear 100-MB 50X на зону перехода, то он поглотит перепыл базовой краски и эффектные частицы будут распределены как при нанесении мокрого слоя базовой краски. Это предотвратит как образование теневой зоны, возникающей в результате неравномерного укладывания эффектных частиц, так и устранил следы от шлифовальных рисок.
- Свойства:** Лак для перехода Blending Clear 100-MB 50X готов к применению и не должен быть разбавлен отдельным разбавителем. Просто взболтать перед применением.
- Примечания:** Лак для перехода Blending Clear 100-MB 50X должен оставаться влажным пока окраска переходом базовой краской 100 Line не будет завершена.

**Структура нанесения**

Пожалуйста см. модуль "100 Серия" Glasurit Know How.

Материал является готовым к применению

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)249: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 249 г/литр.



Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

100-MB 50X

Лак для переходов



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:		 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2	
Размер сопла		1,3-1,4	
Количество слоев		1 полный слой + 1 “Завершающий слой” мокрый по мокрому	
Время обдува при 20°C	мин.	Лак для перехода 100-MB 50X должен оставаться влажным пока окраска переходом с использованием базы 100 Line не будет завершена.	
Толщина покрытия:	мкм	10-15	
Инструкция по покраске		Давление распыления = давлению на входе Настройки краскопульты зависят от его производителя, см. модуль “BASIC KNOWLEDGE – BODYSHOP EQUIPMENT” Glasurit Know How для более подробной информации.	

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)249: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 249 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

06/2020