

Glasurit® 1K Наполнитель

G / F

Применение: 1K Наполнитель в аэрозольном баллончике для авторемонта, соответствующий концепту оттенков серого Glasurit 00, 02, 05 и 07.







- Наполнитель для шлифованных участков
- Подходит для использования при локальном ремонте

Свойства:

- Может использоваться на старое ЛКП и шлифованные участки.

Примечания:

Наполнитель для создания необходимого оттенка подложки. Шлифованные до голого металла участки перед применением 185-66 должны быть предварительно изолированы при помощи антикоррозионного грунта (праймера).

	Применение	Наполнитель
	Структура нанесения	
	Взболтать	2 мин
	Совет	Не используйте аэрозольные баллончики имеющие повреждения. При встряхивании продукта не стучите по твердым предметам. При встряхивании внутри высвобождаются металлические шарики. Избегайте сильных ударов и трения.
	Количество слоев	1 - 2
	Толщина покрытия	15 - 30 µm
	Время обдува при 20°C	прибл. 5-10 мин. между слоями
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	1 час 30 мин

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)673: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 673 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

