












Glasuret® Filler VOC grey

G / F

- Применение:** Two-pack acrylic filler to be used as sanding filler or high-build primer
- Свойства:** Very safe to spray and good dry and wet sanding properties
- Примечания:**
- Prime larger bare metal sand-throughs with Glasurit 283-150 Etch Primer Filler
 - Use 581-90 as guide coat (for a better sanding result).
 - Use Glasurit 929-88 Hardener and Glasurit 352-88 Reducer

	Применение	Sanding filler	High-build primer
	Структура нанесения		
	Укрывистость		375 m ² /l at 1 µm
	Соотношение смешивания	4 : 1 : 1 100% by vol. 285-888	4 : 1 : 1 100% by vol. 285-888
	Отвердитель	25% by vol. 929-88	25% by vol. 929-88
	Разбавитель	25% by vol. 352-88	25% by vol. 352-88
	Вязкость DIN 4 20°C	18 - 22 s Potlife at :20°C 1 h	18 – 22 s Potlife at 20°C:1 h
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP spraygun: 1.7 – 1.9 mm 2.0 - 3.0 bar/0.7 bar at the nozzle	Compliant gravity-feed spraygun 1.6 – 1.8 mm, 2.0 bar
	Количество слоев	2 50 – 70 µm	3 – 4 max. 150 µm
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	4 h 30 min	8 h 40 min
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	8 min 10 - 15 min	8 min 10 - 15 min
	Шлифовка Ручная	P800	
	Шлифовка Эксцентрик	P400 - P500	

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/ИВ(с II)(540)539: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта ИВ.С II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

