










Glasuret® 2K SF Грунт

G / P

- Применение:** Грунт для нанесения под 1006-26.
- Свойства:** Отличные антикоррозийные свойства
Изолирующий грунт
- Примечания:** Подходит для стали, алюминия и оцинкованной стали.

	Применение	Грунт	
	Структура нанесения	S 1	
		Укрывистость: 400 м ² /л при 1 мкм	
	Соотношение смешивания	4 : 1 : 1 100% по об.	285-26
	Отвердитель	25% по об.	929-26
	Разбавитель	25% по об.	352-50 /-91 /-216 352-10/ -30/ -40
	Вязкость DIN 4 20°C	18 – 22 сек.	Жизнеспособность при 20°C: 3,5 часа
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.7 – 1.9 мм 2.0 – 3.0 бар 0.7 давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1.6 – 1.8 мм 2.0 бар
	Количество слоев	1	
	Толщина покрытия	20 – 25 мкм	
	Сушка: 60°C	20 мин.	
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	11 мин.	

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(с I)(540)520: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.с I) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 520 г/литр .

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

