

Glasureit® 1K экспресс грунт-наполнитель, светло-серый

G / PF

- Применение:** 1K грунт-наполнитель в аэрозольной упаковке для ремонтной окраски деталей автомобилей
- Грунт - наполнитель для нанесения на небольшие шлифованные (до металла) места
 - Антикоррозионная защита, наносимая под шлифуемые Glasurit грунты-наполнители и наполнители 285-
 - Грунт-наполнитель для ремонта мелких повреждений (Метод Spot-Repair).
- Свойства:**
- Высокая антикоррозионная защита при нанесении на стальные, оцинкованные и алюминиевые поверхности
 - Быстрое время сушки
 - Хорошее состояние покрывного слоя
- Примечания:**

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)743: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 743 г/литр.









Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



Glasuret® 1K экспресс грунт-наполнитель, светло-серый

G / PF

1. Грунт наполнитель / Антикоррозионная защита, наносимая под Glasuret грунты-наполнители и наполнители 285-

| | Применение | Грунт-наполнитель | Антикоррозионная защита, наносимая под Glasuret грунты-наполнители и наполнители 285- |
|---|---|---|---|
|  | Структура нанесения | | |
| | Укрывистость | | Укрывистость |
|  | Взболтать | 2 мин | 2 мин |
|  | Совет | Не используйте аэрозольные баллончики имеющие повреждения. При встряхивании продукта не стучите по твердым предметам. При встряхивании внутри высвобождаются металлические шарики. Избегайте сильных ударов и трения. | |
|  | Количество слоев | 3 - 4 | 1 - 2 |
| | Толщина покрытия | 30 – 40 мкм | 15 - 20 мкм |
|  | Время обдува при 20°C | Естественный обдув около 5 мин. между слоями | 10 мин |
|  | Сушка: 20°C Сушка: 60°C | 1,5 – 2 ч. 30 мин | |
|  | Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая) | 5 мин 50% 7 мин | |
|  | Шлифовка Ручная | P800 или абразивная губка Ультрафайн (ultrafine) | |

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/ИВ(е)(840)743: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта ИВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 743 г/литр.







Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



Glasuret® 1K экспресс грунт-наполнитель, светло-серый

G / PF

2. Грунт-наполнитель для ремонта мелких повреждений методом Spot-Repair

| | | |
|---|---|--|
| | Применение | Грунт-наполнитель при ремонте мелких повреждений методом Spot-Repair |
|  | Структура нанесения | |
| | | Укрывистость |
|  | Взболтать | 2 мин |
|  | Количество слоев | 3 – 4 Использовать распылительную головку с круглым факелом |
| | Толщина покрытия | 30-40 мкм |
|  | Время обдува при 20°C | Между слоями естественный обдув - до матового состояния |
|  | Инфракрасная сушка (коротковолновая) | 5 мин 50% |
| | Инфракрасная сушка (средневолновая) | 7 мин |
|  | Шлифовка Ручная | P800 или абразивная губка Ультрафайн (ultrafine) |

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)743: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 743 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

