

Glasureit® HS Лак устойчивый к царапинам VOC



- Применение:** HS Лак для окраски 90 Серии базовых эмалей предназначенный для ремонта заводских покрытий устойчивых к царапинам.
- Свойства:** Сверхустойчивый к возникновению царапин лак с хорошей полируемостью и выдающимся качеством покрытия
- Примечания:**
- * Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя, разбавителя и нанесения.

	Структура нанесения		
	Соотношение смешивания	3 : 1 : 1 100 объемн. %	923-645
	Отвердитель	33 объемн. %	929-61, -63, -64
	Разбавитель	33 объемн. %	352-10, -30, -40
	Вязкость DIN 4 20°C	18 – 21 с	Жизнеспособность при 20°C: 1 часа
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	Пистолет высокого давления: 1.3 -1.4 мм 2.0 бара	HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бар 0.7- давление внутри дюзы
	Количество слоев	2 1 ½ без выдержки	Толщина покрытия: 40 – 60 µm
	Время обдува при 20°C	прибл. 3 мин. межслойной выдержки при нанесении в 2 слоя	
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	10 часов * 30 мин. при температуре детали * * Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя, разбавителя и нанесения.	
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	8 мин. 10 – 15 мин.	

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

