








### Glasuret® тонкая патлевка

# G / BF

- Применение:** Грубая и тонкая шпатлевка
- Свойства:** Высокое содержание сухого остатка (High Solid), универсальное применение на все виды ремонтных окрасок: на металл, оцинкованную сталь, алюминий, быстро сохнет, легко шлифуется, имеет хорошие адгезионные свойства
- Примечания:**
- Шпатлевочную массу и красную отвердительную пасту хорошо перемешать (до равномерного цветового оттенка, отсутствия эффекта «мрамора»)
  - Количество отвердителя - не больше 3 %.
  - Избыток пероксида приводит к изменению цветового оттенка покрывной краски

	Применение	Грубая и тонкая шпатлевка 839- 88
	Структура нанесения	
	Соотношение смешивания	100 весов.% 839-88
	Отвердитель	2-3 весов.% 948-88
	Разбавитель	
	Жизнеспособность при 20 °C	4 – 5 мин
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	20-30 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	4 мин.
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	5-10 мин.
	Шлифовка Эксцентрик	P 80/150 Контрольная краска 581-90 P 240 Место шпатлевания и слой старой краски

#### Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(b)(250)180:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.b) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

