

100-M 10

Базовые эмали 100 Серии вариант Interior

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение: Variant for Interior finish



Структура нанесения Пожалуйста см. модуль "INTERIOR COLOR PROCESS – 100 Line" Glasurit Know How

100:10:50

Соотношение смешивания

100 весов. %

100-M 10, -M 10X, -M 20, -M 20X
Металлики/Солиды (в соотв. со смесительной формулой)



Отвердитель

10 весов. %

100-IC 550
СРАЗУ ЖЕ перемешать после добавления.



Разбавитель

50 весов. %

100-IC 660
СРАЗУ ЖЕ перемешать после добавления.



Вязкость 20°C

DIN 4:

Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)249: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 249 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

11/2022

100-M 10

Базовые эмали 100 Серии вариант Interior

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Размер сопла		1,3-1,4
Количество слоев		1 полный слой + 1 "Завершающий слой" мокрый по мокрому
Время обдува при 20°C	мин.	5 min flash-off after the "Finish coat"
Толщина покрытия:	мкм	10-15
Инструкция по покраске	Spraying pressure = inlet pressure Настройки краскопульты зависят от его производителя, см. модуль "BASIC KNOWLEDGE – BODYSHOP EQUIPMENT" Glasurit Know How для более подробной информации.	

**Сушка при 60 °C**

20 min after flash off

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)249: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 249 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

11/2022