

Glasureit® покрытие для защиты днища и защиты от камней водорастворимое

G / X

- Применение:** В качестве защиты днища и защита от камней, так и в качестве изолирующего грунта
- Свойства:**
- 109-1240/6 готовый к нанесению, поставляется в 1-но литровых банках, наносится специальным пистолетом для защитных покрытий
 - 1109-1240/4 и 1109-1503/3 пастообразные Нанесение специальным пистолетом или безвоздушным насосом
 - 1109- можно окрашивать
- Примечания:**
- Зашпаклеванные места изолировать Glasurit грунтом-наполнителем 283-
 - Рабочие инструменты после использования сразу же вымыть водой.
 - Напыл после окраски в течении 30 мин удалить мокрой губкой или растворителем 352-91.
 - 1109- также применяется для изолирования пробивающихся покрытий старой краски, пероксидных пятен и термопластичных акриловых красок.
 - Защита днища
Безвоздушное нанесение: дюза 0,41 – 0,5 мм, давление 120-180 бар
Воздушное нанесение: дюза 2 – 3 мм, давление распыления 3 – 6 бар, давление для краски - в зависимости от структуры

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.








2004/42/IIВ(е)(840)46: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 46 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



Glasuret® покрытие для защиты днища и защиты от камней водорастворимое

G / X

	Применение	Защита днища	Защита от камней
	Структура нанесения		
	Укрывистость	450 м ² /л при 1 мкм	466 м ² /л при 1 мкм
	Разбавитель	при необходимости-водой	при необходимости-водой макс. 5 %
	Вязкость DIN 4 20°C	готово к нанесению	20 сек.
	Пистолет с верхним бачком Входное давление		HVLP-пистолет: 1,9 мм 2,0 - 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы
	Количество слоев	4 - 6	1 - 2
	Толщина покрытия	500 – 1000 мкм	40 –50 мкм
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	6 часов 45 – 60 мин	2 часа 30 мин
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	8 мин 10 – 15 мин	8 мин 10 – 15 мин

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)46: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 46 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

