

### Glasureit® добавка-пластификатор



- Применение:** Эластифицирующая добавка для окраски пластмасс
- Свойства:** Эластичная, хорошо перемешивается
- Примечания:**
- Добавление 25 объемн. %

	Применение	Грунтовочные материалы	Автоэмали / прозрачные лаки	
	<b>Структура нанесения</b>	<b>S 3, S 3a</b>		
	<b>Соотношение смешивания</b>	4 объемн.-части 285- (100 об.%) 1 объемн.-часть 522-111 ( 25 об.%)	4 объемн.-части 22 VOC 923- (100 об.%) 1 объемн.-часть 522-111 ( 25 об.%)	4 объемн.-части 22 VOC MC600 (100 об.%) 1 объемн.-часть 522-111 ( 25 об.%)
	<b>Отвердитель</b>	<b>4 : 1 : 1</b> 100 объемн.% 285- : 522-111 25 объемн.% 929-55, -56	<b>2 : 1 + 10 %</b> 100 объемн.% 22 VOC /923- : 522-111 50 объемн.% 929-31,-33	<b>3 : 1 : 1</b> 100 объемн.% 22 VOC MC600 / 923- : 522-111 33 объемн.% 929-61, -63, -64
	<b>Разбавитель</b>	25 объемн. % 352-91, -50	10 объемн.% 352-91, -50	33 объемн.% 352-10, -30, -40
	<b>Вязкость DIN 4 20°C</b>	16 - 18 сек.	22 VOC, 22 VOC MC600 923-	20 - 22 сек. 17 - 18 сек.
	<b>Жизнеспособность при 20 °C</b>	1-2 часа	4 часа	
	<b>Пистолет с верхним бачком Входное давление</b>	HVLP-пистолет: 1.7 - 1.9 мм 2.0 – 3.0 бар 0.7-давление внутри дюзы		HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бар 0.7-давление внутри дюзы
	<b>Количество слоев</b>	2		2
	<b>Толщина покрытия</b>	ок. 50 мкм		50 – 60 мкм
	<b>Сушка: 20°C Сушка: 60°C</b>	4 часа 40 мин		16 часов 45 мин
	<b>Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)</b>	8 мин 10 - 15 мин		8 мин 10 - 15 мин

#### Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.  
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

