

Glasureit® добавка для нанесения кистью и валиком



- Применение:** Добавка для использования с 22- VOCм, 22- VOC MC600 рядом , наносится кистью или валиком
- Свойства:** Нанесение кистью возможно только с 929-13 (соотношение смешивания 4:1), т.к. другие отвердители слишком жидкие (текучие). Применение до 5% 522-78 улучшит текучесть автоэмали 22 VOC линии, и предотвратит аэрацию в нанесенном слое.
- Примечания:**
- Частично подходит для окраски больших поверхностей, т.к. готовый к применению раствор слишком быстро высыхает на поверхности.

	Структура нанесения	
	Соотношение смешивания	100 весов.% 22 VOC, 22 VOC MC600
	Отвердитель	33 весов.% 929-13
	Разбавитель	5 весов.% 522-78
	Жизнеспособность при 20 °C	1 часа
	Количество слоев	2 - 3
	Толщина покрытия	50-70 мкм
	Сушка: 20°C	8 часов
	Сушка: 60°C	30 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	8 мин.
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	10-15 мин.

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

