





Glasureit® антисиликоновая добавка

G / Z

- Применение:** Предотвращение образования силиконовых кратеров (нарушения смачиваемости)
- Примечания:**
- Добавлять 580-100 только вне окрасочной камеры. Тряпку загрязненную антисиликоновой добавкой сразу же удалить.
 - Если в первом слое применяется 580-100, тогда и в последующие слои добавлять антисиликоновую добавку (как минимум – такое же количество).
 - Не использовать 580-100 совместно с Glasureit VOC лаками и 22 серией VOC HS 2K, 22 VOC MS600 базовых покрытий!

	Структура нанесения	
	Соотношение смешивания	Добавить от 2 %, до максимум - 5 % 580-100 в краску готовую к нанесению.
	Отвердитель	
	Разбавитель	

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

