
















Förbehandling av underlag och gammal lack

Metallunderlag

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|--|---|---|
| Stålplåt | 360-4 Glasurit® Rengöring metall |  1 x |  torika torr |  P80-P150 | 360-4 Glasurit® Rengöring metall |  1 x |  torika torr |
| Galvaniserat stål | 360-4 Glasurit® Rengöring metall |  1 x |  torika torr |  slipduk | 360-4 Glasurit® Rengöring metall |  1 x |  torika torr |
| Aluminium | 360-4 Glasurit® Rengöring metall |  1 x |  torika torr |  P150-P180 | 360-4 Glasurit® Rengöring metall |  1 x |  torika torr |

Plast

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Plast | 541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast |  1 x |  torika torr |  Skadat område: P80-P600 resterande: slipduk | 541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast |  1 x |  torika torr | |
| Plast PU skum och polyamide (PA) | Värmning för att ta bort gjutforms rester släppmedel och vatten |  60 °C 1 h | 541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast |  1x fuktig duk |  Skadat område: P80-P600 resterande: slipduk | 541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast |  1 x |  torika torr |
| GRP/SMC | 541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast |  1 x |  torika torr |  P180-P240 | 541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast |  1 x |  torika torr | |

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
















Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonseulenter. Ansvarvret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



Förbehandling av underlag och gammal lack

Gammal lack / nya delar

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| Nya fabriksgrundade | 541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare |  1 x |  torka torr |  slipduk eller P240- P320 | 541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare |  1 x |  torka torr |
| | | | | | | | |
| Gammal lack | 541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare |  1 x |  torka torr |  slipduk eller P240- P320 | 541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare |  1 x |  torka torr |
| | | | | | | | |
| Gammal lack lösningsskålig | 700-10 Glasurit® Avfettning och Rengöringsmedel |  1 x |  torka torr |  slipduk eller P240- P320 | 700-1 Glasurit® Rengöringsmedel |  1 x |  torka torr |
| | | | | | | | |

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

