





















Lackeringsystem med 1K UV grundfyller för reparation på metalldelar

Egenskaper: Högeffektiv reparations lösning för små/mellan skador på lackerade monterade plastdetaljer med användning av 1K UV-A tekniska grundfyller. Lägre energiåtgång och kortare processtider jämfört med existerande reparationslösningar. UV teknologi tillåter snabb torkning med nästan ingen effekt på underlagstemperaturen.

Rengöring	541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torr	Mekanisk rostborttagning av skadade ytor	 P80-P150	700-10 Glasurit® Avfettning och rengöringsmedel	 1 x	 torka torr		
Spackel (grov + fin)	839-20 / 20K Glasurit® Ratio Spackel vit	948-36 Glasurit® Härdarpasta	 + 2-3%	 20-30 min. vid 20° C	 3-5 min.	 P80/ P150 grov slipning	 P240/ P320 fin slipning	700-1 Glasurit® Rengöringsmedel	 1 x	 torka torr
UV Grundfyller	151-130, -170, -190 Glasurit® UV Grundfyller	 1.1 mm UV 2.0 bar	 1/2	 20 s vid 20° C	 1	 5 min. (UV-A > 6 mW/ cm²)	 P400 - P500	700-1 Glasurit® Rengöringsmedel	 1 x	 torka torr
Topplack	Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack VOC	eller	Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack VOC MC600	eller	Glasurit® Linje 90 Baslack	eller	Glasurit® Linje 55 Baslack	923- Glasurit® HS Klarlack VOC		

Anmärkning: Spruta ej för täckning. Om högre skiktjocklek är nödvändigt kan ett andra lager UV Grundfyller 151-130, -170, -190 appliceras med mellanslipning efter att torkat första lagret, max. 120 µm. För goda torknings egenskaper, respektera avståndet och uppvärmningstiden på lampan och var uppmärksam på skuggkanter

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

