









Sprutspackel System 1006-26 Glasurit® UP-Sprutspackel grå







Egenskaper: Detta system bör appliceras när omfattande spackling är nödvändig (ex. att reparera skador orsakade från hagel).

Rengöring	541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torr	Mekanisk rostborttagning av skadade ytor	 P16-P150	700-10 Glasurit® Avfettning och rengöringsmedel, alternativt: 541-5	 1 x	 torka torr

Spackel	839-20 / 20K Glasurit® Ratio Spackel vit	948-36 Glasurit® Härdarpasta	 + 2-3%	 20-30 min. vid 20°C	 3-5 min.	 P80/ P150 grov slipning







Grund	285-26 Glasurit® 2K SF Grund	929-26 Glasurit® 2K SF Grund Härdare	352- Glasurit® Förtunning	 4:1:1 mätsticka	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 1 20 - 25 µm	 20 min. vid 60°C	 11 min.

Alternativ: 151-170 Glasurit® UV Grundfyller grå beakta en minimum skiktjocklek av 60 µm.

Sprutspackel	1006-26 Glasurit® UP- Sprutspackel grå	948-22 Glasurit® Härdare	 1400: 50	 2.5-3.0 mm 2.0-3.0 bar	 3-5 150 - 300 µm	 3 - 4 h at 20°C el. 30 min. vid 60°C	 10 min.	 P150 grov slipning P240- P320 fin slipning	Anmärkning: Grunda genomslipningar på galvaniserad eller aluminium ytor med 285-26

Anmärkning: Om en skiktjocklek av > 300 µm är nödvändig, kan ett andra lager av sprutspackel appliceras utan mellanslipning efter att ha torkat första lagret.

eller alternativt: 839-85 Glasurit® Multi Strykspackel

Grundfyller	285-505, -555, -655 Glasurit® HS Grundfyller	929-55, -56 Glasurit® HS Fyller Härdare	352- Glasurit® Förtunning	 4:1:1 mätsticka	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2 sprutvarv	 25 min. vid 60 °C	 5-10 min.	 P400 - P500

eller alternativt: Glasurit® 285- HS Grundfyller/Fyller

Täcklack	Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack	eller	Glasurit® Linje 55 Baslack	923- Glasurit® MS / HS Klarlack	eller	Glasurit® Linje 90 Baslack	923- Glasurit® MS / HS Klarlack

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.