

Glasurit® Baslack

55- Limited Edition

55- Magic Collection









G / T

Produkt:

Linje 55 baslack/klarlack lackeringar som endast kan återskapas med sällan använda pigment. Dessa sällan använda pigment är inte tillgängliga som mixbas för mixmaskinen. Kulörerna är endast tillgängliga som färdigmixade kulörer från respektive distributör.

Egenskaper:

- Special-kulör som endast kan återskapas med sällan använda pigment.
- "Glasurit Magic Collection" färger för att skapa special kulör effekter.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Lacksystem | | |
| | VOC (RFU) | > 420 g/l | |
|  | Steg 1 | Var vänlig sök i kulör databasen på kulörkoden för att kontrollera om kulören kräver en specific grundkulör för steg 1 för att återskapa den önskade kulören. | |
|  | Blandningsförhållande | 2 : 1 100% by vol. 55-, inkluderar 11- Limited Edition och ytterligare mixbaser som behövs | |
|  | Förtunning | 50% enl. vol. 352-50/-91/-216 | |
|  | Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C | Ca. 18 - 22 s | Brukstid vid 20°C: 48 h för klar att använda blandning |
|  | Överliggande kopp Spruttryck | HVLP pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar vid munstycke | Konventionell pistol: 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar |
|  | Sprutvarv | Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2 | skiktjocklek: Ca. 15-20 µm |
|  | Avluftning vid 20°C | Ca. 10 min. till matt | |

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

