








Glasurit® Linje 55 Baslack, Metallic/solid/ Pearl Effekt

G / T

- Produkt:** Baslack/ Klarlack lackering för metallic och solida kulörer
- Egenskaper:** Vått-i-vått process med Glasurit® 923- klarlacker
- Anmärkning:**
- Använd endast rekommenderade klarlacker för 55-linjen baslacker.

	Lacksystem	RATIO Classic		
	VOC (RFU)	> 420 g/l	Drygheit:	115 m ² /l vid 1 µm
	Blandningsförhållande	2 : 1 100% enl. vol. 55-linjen Metallic/Solida		
	Förtunning	50% enl. vol. 352-50/-91/-216		
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	C:a 18-22 s	Bruktid vid 20°C:a	48 h RFU – sprutklar
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar vid munstycket	Konventionell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	
	Sprutvarv	2 (varv för täckning) + ½ effektvarv	Skiktjocklek:	C:a 15-20 µm
	Avluftning vid 20°C	C:a 10 min. tills ytan är matt		

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

