











# Glasurit® Baslack

## 90- Limited Edition

## 90- Magic Collection

# G / T

- Produkt:** Linje 90 baslack/klarlack lackeringar som endast kan återskapas med sällan använda pigment. Dessa sällan använda pigment är inte tillgängliga som mixbas för mixmaskinen. Kulörerna är endast tillgängliga som färdigmixade kulörer från respektive distributör
- Egenskaper:**
- Special-kulör som endast kan återskapas med sällan använda pigment.
  - "Glasurit Magic Collection" färger för att skapa special kulör effekter.
- Anmärkning:**
- Avluftningstider kan reduceras märkbart genom att använda lämplig avluftningsutrustning.
  - Avluftningstid innan applicering av 923- Klarlack: 2 - 3 min. (tills ytan är matt).

	<b>Lacksystem</b>	
	<b>Steg 1</b>	Var vänlig sök i kulördatabasen på kulörkoden för att kontrollera om kulören kräver en specific grundkulör för steg 1 för att återskapa den önskade kulören.
	<b>Blandningsförhållande</b>	2 : 1 100% by vol. 90- , inkluderar 11- Limited Edition, 90-M4 och yttreligare mixbaser som behövs.
	<b>Förtunning</b>	50% enl. vol. 93-E3 * <b>(rör om OMEDEL BART efter tillsättning av 93-E3)</b>
	<b>Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C</b>	Ca. 18 – 24 s <b>Bruktid vid 20°C</b> Blandningen är hållbar i 1 vecka när den förvaras i plastbehållare eller i plåtburk med lackad insida.
	<b>Överliggande kopp Spruttryck</b>	HVLP pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar at the nozzle Konventionell pistol 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	<b>Sprutvarv</b>	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2 <b>Skiktjocklek:</b> 10-15 µm
	<b>Avluftning vid 20°C</b>	Ca 5 min. efter varje sprutvarv.
	<b>Mellantorkning Torkning vid 20°C Blås torrt med Dry Jet</b>	Avlufta tills matt efter varje sprutvarv.
	<b>Slipning</b>	Ta bort dammkorn genom att torrslipa; spruta försiktigt ut med efterföljande dimmvarv efteråt.

### Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB.d ) klar-till-användning, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvarlet ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

