

# 151-130

UV Grundfyller ljusgrå



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Produkt:** Grundfyller för metall  
**Egenskaper:** Lämplig för stål, galvaniserat stål och aluminium.  
Godastorskyddsegenskaper, utomordentliga egenskaper för topplack.



#### Lacksystem

Materialet är klart att användas.

#### Hantering



Materialet skall ej omröras.  
Skaka kraftig i 2 min före varje användning.



Applicera inte i direkt solljus.  
Produkten får ej lagerhållas/appliceras så den utsätts för direkt solljus



**Sprutviskositet vid 20°C** DIN 4: 18-20 s **Brukstid vid 20°C**

#### Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.






**2004/42/II B(c II)(540)540:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB. C II ) sprutfärdig, är max 540 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 540 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

## 151-130

UV Grundfyller ljusgrå

A brand of BASF –  
We create chemistry

Produkt:	 Konventionell pistol	 HVLP pistol
<b>Spruttryck</b>	<b>bar</b>	2
<b>vid munstycket</b>	<b>bar</b>	0,7
<b>Munstycke</b>	1,1-1,2	1,2
<b>Sprutvarv</b>	½ + 1	
	151-130 framträder som transparent och skall ej appliceras som täckande. Om tjockare skiktjocklek är nödvändig kan ett andra lager appliceras av 151-130 med mellanliggande slipning efter att ha torkat det första skiktet.	
	Skiktjocklek byggs snabbt med denna produkt, spruta ej tills täckning. Applicera inte mer än 1,5 skikt.	
<b>Avluftning vid 20°C</b>	<b>min</b>	20 sekunder mellan första och andra varvet.
<b>Skiktjocklek:</b>	<b>µm</b>	max. 80
<b>Lackeringsinstruktioner</b>	Alternativt: Vid skiktjocklek mellan 80 µm upp till max.120 µm, avlufta 60 sek. mellan första och andra varvet och därefter ytterligare 90 sek. avluftning innan UV torkning.	
	<b>UV torkning</b>	5 min. (UV-A > 6 mW/ cm <sup>2</sup> ) Genom att använda LED lampor kan torktiden reduceras genom den högre intensiteten i det avgörande våglängds området. Detta måste kontrolleras individuellt.
	<b>Slipning Våt</b>	P800
	<b>Slipning: Slipmaskin</b>	P400 - P500

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(c II)(540)540:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB. C II ) sprutfärdig, är max 540 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 540 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.